



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Государственный стандарт СССР ГОСТ 7307-75*

"Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку"

(введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 декабря 1975 г. N 3895)

Parts of wood and wood materials. Machining allowances

Срок действия установлен с 1 января 1977 г. по 1 января 1992 г.
Взамен ГОСТ 7307-66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 декабря 1975 г. N 3895 дата введения установлена 01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

ИЗДАНИЕ (сентябрь 2009 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС N 8-80).

По информации, приведенной в Общероссийском строительном каталоге (СК-1. Нормативные и методические документы по строительству), настоящий ГОСТ является действующим

1. Настоящий стандарт распространяется на детали из древесины и древесных материалов и устанавливает припуски на первичную и повторную механическую обработку по толщине, ширине и длине при изготовлении деталей из пиломатериалов и заготовок хвойных и лиственных пород, сборочных единиц типа щитов, рамок, коробок и ящиков, а также припуски на обработку по длине и ширине при изготовлении гнутоклееных заготовок и деталей из них, заготовок (облицовок) из строганого и лущеного шпона, деталей из облицованных и необлицованных столярных, древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры.

Стандарт не устанавливает припуски на усушку.



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

2. Припуски на механическую обработку подразделяют на операционные и общие.

Операционным припуском на обработку считают разность между размерами деталей на предшествующей и выполняемой операциях.

Общий припуск на механическую обработку равен сумме операционных припусков всего процесса обработки от заготовки до детали.

3. Указанные в [табл. 1 - 8](#) припуски на механическую обработку могут быть уменьшены при изготовлении деталей и сборочных единиц при условии обеспечения заданного качества их обработки.

4. При установлении номинальных размеров деталей и сборочных единиц следует исходить из номинальных размеров пиломатериалов и заготовок, учитывать установленные настоящим стандартом припуски на механическую обработку, а также припуски на усушку пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 6782.1-75, а лиственных - по ГОСТ 6782.2-75.

5. Припуски на фрезерование с двух сторон деталей из древесины хвойных и лиственных пород без предварительного фугования при влажности древесины $(9 \pm 3)\%$ и со значениями параметров шероховатости поверхностей R_z в соответствии с ГОСТ 7016-82: начальной - от 800 до 1200 мкм, конечной - от 60 до 200 мкм должны соответствовать указанным в [табл. 1](#).

По I группе определяют припуски на фрезерование деталей с двух противоположных сторон без непрофрезерования.

По II группе определяют припуски на фрезерование деталей с двух противоположных сторон при частичном непрофрезеровании одной из сторон.

По III группе определяют припуски на фрезерование деталей с одной стороны при частичном ее непрофрезеровании.

6. Припуски на фрезерование с двух сторон деталей из древесины хвойных и лиственных пород с предварительным фугованием при влажности древесины $(9 \pm 3)\%$ со значениями параметров шероховатости поверхностей R_z в соответствии с ГОСТ 7016-82: начальной - от 800 до 1200 мкм, конечной - от 60 до 200 мкм должны соответствовать указанным в [табл. 2](#).

7. При обработке заготовок с начальными значениями параметров шероховатости R_z в соответствии с ГОСТ 7016-82 от 200 до 800 мкм указанные в [табл. 1](#) и [2](#) припуски уменьшают на 1 мм.

8. Припуски на торцовку с двух сторон деталей из древесины должны соответствовать указанным в [табл. 3](#).

5-8. (Измененная редакция, Изм. N 1)

[illegible]



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I группа																	
До 30		3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0
Св. 30 до 95	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	4,5	5,5	5,0	6,0	5,5	6,5	6,0	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5
Св. 95 до 195	-	-	-	-	6,0	6,5	6,5	7,0	-	-	-	-	6,0	6,5	6,5	7,0	7,0
					---	---	---	---					---	---	---	---	---
					6,5	6,0	7,0	6,6					6,5	6,5	7,0	7,0	7,0
II группа																	
До 30		3,0	3,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,0	5,0	4,5	4,5
Св. 30 до 95	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	4,0	4,0	4,5	4,0	5,0	4,5	5,5	5,0	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0
Св. 95 до 195	-	-	-	-	5,0	5,5	5,5	6,0	-	-	-	-	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0
					---	---	---	---					---	---	---	---	---
					5,5	5,0	6,0	5,5					5,5	5,0	6,0	5,5	5,5
III группа																	
До 30		1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Св. 30 до 95	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Св. 95	-	-	-	-	3,0	3,0	3,5	3,5	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
					---	---	---	---					---	---	---	---	---
					3,0	3,0	3,5	3,5					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Примечание. В графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 числитель дроби соответствует величине припуска на фрезерование деталей из древесины хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра; знаменатель - величине припуска на фрезерование деталей из древесины лиственницы.



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

В графах 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 числитель дроби соответствует величине припуска на фрезерование деталей из древесины твердых лиственных пород и березы; знаменатель - величине припуска на фрезерование деталей из древесины мягких лиственных пород.

Таблица 2

мм													
Номинальные размеры деталей							Припуски						
по толщине при номинальной толщине деталей							по ширине при номинальной толщине деталей						
Длина	Ширина	до 30	св. 30 до 95	св. 95 до 170	до 30	св. 30 до 95	св. 95 до 170	до 30	св. 30 до 95	св. 95 до 170	до 30	св. 30 до 95	св. 95 до 170
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
хвой- ных	лист- вен- ных	хвой- ных	лист- вен- ных	хвой- ных	лист- вен- ных	хвой- ных	лист- вен- ных	хвой- ных	лист- вен- ных	хвой- ных	лист- вен- ных	хвой- ных	лист- вен- ных
Св. 300 до 800	До 95	4,0	5,0	4,5	5,5	-	-	4,5	5,5	5,0	6,0	-	-
		5,0	4,5	5,5	5,0			5,5	5,0	6,0	5,5		
Св. 95 до 195	До 95	4,5	5,5	5,0	6,0	6,0	7,0	5,0	6,0	5,5	6,5	6,0	7,0
		5,5	5,0	6,0	5,5	7,0	6,5	6,0	6,5	6,5	6,0	7,0	6,5
Св. 195 до 290	До 95	5,0	6,0	5,5	6,5	6,5	7,5	5,5	6,5	6,0	7,0	6,5	7,5
		6,0	5,5	6,5	6,0	7,5	7,0	6,5	5,5	7,0	6,5	7,5	7,0
Св. 800 до	До 95	4,5	5,5	5,0	6,0	-	-	5,0	6,0	5,5	6,5	-	-



<https://brusmen-doma.ru/>

Примечания:



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

1. В графах 3, 5, 7, 9, 11, 13 числитель дроби соответствует величине припуска на фрезерование деталей из древесины хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра; знаменатель - величине припуска на фрезерование деталей из древесины лиственницы.

В графах 4, 6, 8, 10, 12, 14 числитель дроби соответствует величине припуска на фрезерование деталей из древесины твердых лиственных пород и березы; знаменатель - величине припуска на фрезерование деталей из древесины мягких лиственных пород.

2. При допустимом частичном непрофрезеровании по толщине или ширине одной из двух сторон детали указанные в таблице припуски уменьшают на 1 мм.

Таблица 3

мм			
Номинальная ширина деталей	Припуски при номинальной длине деталей		
	до 1500	св. 1500 до 3000	св. 3000 до 4000
До 150	15	20	25
Св. 150 до 290	20	25	30

Примечание. Если из пиломатериала (доски, бруска и т.п.), соответствующего размеру детали по длине, получают только одну деталь, то значения припусков по таблице увеличивают на 20 мм.

11. Припуски на шлифование с одной стороны деталей из древесины, поверхности которых обработаны фрезерованием, принимают равным 0,3 мм, а деталей из древесины, поверхности которых обработаны пилением, - не более 0,8 мм.

12. Припуски на циклевание деталей из древесины должны быть не более 0,2 мм.

13. Припуски на механическую обработку с двух сторон сборочных единиц типа щитов, рамок, коробок и ящиков должны соответствовать указанным в табл. 4.

14. Припуски на механическую обработку с двух сторон заготовок (облицовок) из строганого шпона должны соответствовать указанным в табл. 5.



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

15. Припуски на механическую обработку заготовок (облицовок) из лущеного шпона должны соответствовать указанным в [табл. 6](#).

16. Припуски на механическую обработку с двух сторон деталей из фанеры, столярных, древесностружечных и древесноволокнистых плит, облицованных строганным и лущеным шпоном, пленками на основе пропитанных бумаг и декоративным бумажно-слоистым пластиком, должны соответствовать указанным в [табл. 7](#).

17. Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания должны соответствовать указанным в [табл. 8](#).

18. Припуски на фрезерование гнутоклееных деталей должны соответствовать указанным в [п. 16](#).

19. Припуски на шлифование сборочных единиц и гнутоклееных деталей должны соответствовать указанным в [п. 11](#).

20. Примеры пользования [табл. 1 - 8](#) указаны в [приложении](#).

Таблица 4

мм														
Номиналь- ная	Размеры сборочных			Припуски										единиц
толщина деталей	на щиты			на рамки ящики,		на коробки и								
подлежащие														
Длина	Ширина	по толщине	по ширине	по толщине	по ширине	по толщине	по ширине и	калибровке по						
		длине	длине	длине	длине	высоте при	ширине стенок							
Снятие провесов Опили- Фрезе- Тор- Снятие провесов Опили- Фре-														
при ширине вание рова- цовка при ширине вание зе-														
деталей ние деталей деталей ро- ва- ние														
от 20 св. 60 от 20 св. 60 от 20 св. 150														
до 60 до 120 до 60 до 120 до 150 до 300														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	



Брусмен

Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

До 30	До 800	До 300	1,5	1,5	10	3	20	1,0	1,0	8	3	2	2
	Св. 300 до 600	1,5	2,0	12	4	24	1,0	1,0	10	3	2	2	
	Св. 600 до 800	2,0	2,0	12	4	30	1,0	1,5	10	4	2	2	
	Св. 800 до 1600	1,5	2,0	12	4	25	1,0	1,0	10	3	2	2	
	Св. 400 до 800	2,0	2,0	14	5	30	1,0	1,5	10	4	2	3	
	Св. 800 до 1200	2,0	2,5	14	5	30	1,5	1,5	12	4	3	3	
	Св. 1600 до 2400	2,0	2,0	14	5	30	1,5	1,5	12	4	-	-	
	Св. 400 до 800	2,0	2,5	16	6	30	1,5	2,0	12	4	-	-	
	Св. 800 до 1200	2,5	2,5	16	6	35	2,0	2,0	14	5	-	-	
Св. 30 до 95	До 800	До 300	1,5	1,5	12	4	20	1,0	1,0	10	3	2	2
	Св. 300 до	2,0	2,0	14	4	25	1,5	1,5	10	4	2	3	



<https://brusmen-doma.ru/>

Таблица 5

Ширина заготовки щита

Припуски

по длине

по ширине

при обработке п
гильотинных
ножницах

при обработке на
кромкофуговальном
станке



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Древесина всех пород, кроме красного дерева

До 50	20	7	-
Св. 50 до 150	20	10	-
Св. 150 до 300	20	15	35
Св. 300 до 450	20	15	45
Св. 450 до 600	25	15	55
Св. 600 до 750	25	15	65
Св. 750 до 900	25	15	75
Св. 900 до 1050	30	15	85
Св. 1050 до 1200	30	15	95
Св. 1200 до 1350	30	15	105
Св. 1350 до 1500	30	15	115

Древесина красного дерева

До 50	20	7	-
Св. 50 до 200	20	10	-
Св. 200 до 400	20	15	35
Св. 400 до 600	25	15	45
Св. 600 до 800	25	15	55
Св. 800 до 1000	30	15	65
Св. 1000 до 1200	30	15	75
Св. 1200 до 1400	30	15	85

Примечания:

1. Расчетная ширина полосы строганого шпона из древесины всех пород, кроме красного дерева, принята равной 150 мм, а из древесины красного дерева - 200 мм.

2. Размеры заготовок (облицовок) из строганого шпона определяют, исходя из размеров заготовки облицовываемого щита.



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Таблица 6

мм				
Ширина заготовки щита	Припуски			
	по длине	по ширине		
		при обработке на гильотинных ножницах	при обработке на кромкофуговальном станке	
До 100	20	7	-	
Св. 100 до 300	20	15	-	
Св. 300 до 600	20	15	35	
Св. 600 до 900	25	15	45	
Св. 900 до 1200	30	15	55	
Св. 1200 до 1500	30	15	65	

Примечания:

1. Расчетная ширина полосы лущеного шпона принята равной 300 мм.
2. Размеры заготовок (облицовок) из лущеного шпона определяют, исходя из размеров заготовки облицовываемого щита.

Таблица 7

мм				
Номинальный размер деталей		Припуски по длине и ширине		
Длина	Ширина	Опили- вание	Фрезеро- фрезерование	Опиливание и
До 600	До 200	10	4	14
	Св. 200 до 400	12	4	16



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Св. 400 до 600	14	4	18
Св. 600 до 1200 До 400	14	4	18
Св. 400 до 800	14	4	18
Св. 800 до 1200	14	6	20
Св. 1200 до 1800 До 400	14	4	18
Св. 400 до 800	16	4	20
Св. 800 до 1200	18	6	24
Св. 1800 до 2400 До 400	18	4	22
Св. 400 до 800	20	4	24
Св. 800 до 1200	20	6	26

Примечание. Для деталей из фанеры, древесностружечных, столярных и древесноволокнистых плит, используемых без облицовки, допускают припуски только на фрезерование.

Таблица 8



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Таблица 8

мм		Применимость заготовки	Припуски	
Контур заготовки	Вид профиля заготовки		по длине	по ширине
Замкнутый	 Черт. 1	Царги стульев	—	35
	Трапециевидный	 Черт. 2		
Незамкнутый	 Черт. 3	Ножки изделий мебели для сидения и лежания, корпусной мебели, столов, спинкодержатели стульев	50	60
	 Черт. 4	Спинки-сиденье стульев	50	
		 Черт. 5	Кронштейны вешалок	50

"Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания"

Продолжение табл. 8

мм		Применимость заготовки	Припуски		
Контур заготовки	Вид профиля заготовки		по длине	по ширине	
Незамкнутый	 Черт. 6	Ножки кресел	55	35	
	 Черт. 7	Спинкодержатели стульев	50		
	 Черт. 8	Спинки-сиденье стульев, кресел	60		
	Г-образный	 Черт. 9	Ножки стульев	70	35
	 Черт. 10	Ножки столов, стульев, и других изделий мебели для сидения и лежания, корпусной мебели			



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

"Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания (продолжение)"

Продолжение табл. 8

Контур заготовки	Вид профиля заготовки	Применяемость заготовки	Припуски	
			по длине	по ширине
Незамкнутой	Л-образный с двумя изгибами, разноточный  Черт. 11	Ножки стульев, кресел	70	35
	Л-образный скругленный  Черт. 12	Царги, проножки стульев, спинки, сиденья кресел	60	
	П-образный  Черт. 13	Ящики	50	40
	П-образный скругленный  Черт. 14	Царги, проножки стульев Спинки, сиденья кресел	65 60	35
	Дугообразный с одним изгибом, симметричный  Черт. 15	Царги, проножки стульев Спинки, сиденья стульев и кресел	45 40	35 30

"Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания (продолжение)"



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Продолжение табл. 8

мм		Применяемость заготовки		Припуски	
Контур заготовки	Вид профиля заготовки			по длине	по ширине
Незамкнутый	Дугообразный с одним изгибом, симметричный  Черт. 16	Ножки стульев		50	
	Дугообразный с одним изгибом, несимметричный  Черт. 17  Черт. 18	Ножки стульев, локотники кресел			
		Сиденья стульев и кресел		45	
	Дугообразный с несколькими изгибами, симметричный  Черт. 19	Спинки, сиденья стульев и кресел		50	
	Дугообразный с несколькими изгибами, несимметричный  Черт. 20	Сиденья стульев и кресел		45	

"Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания (продолжение)"

Продолжение табл. 8

мм		Применяемость заготовки		Припуски	
Контур заготовки	Вид профиля заготовки			по длине	по ширине
Незамкнутый	 Черт. 21	Сиденья ученических стульев, парт		45	
	 Черт. 22  Черт. 23	Спинки ученических стульев, парт			
		Ножки стульев			
	 Черт. 24	Полуящики мебели		40	
	Ломаной линией, симметричный  Черт. 25	Ножки стульев		35	



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

"Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания (продолжение)"

Продолжение табл. 8

мм					
Контур заготовки	Вид профиля заготовки	Применяемость заготовки	Припуски		
			по длине	по ширине	
Незамкнутый	Ломаной линии, несимметричный  Черт. 26	Спинка детских стульев	40	30	
	Сферический  Черт. 27	Сиденья стульев	50	35	
	Корытообразный  Черт. 28	Лотки корпусной мебели	80	50	

"Припуски на обрезку с двух сторон гнутоклееных заготовок (включая и многократные) после склеивания (продолжение)"

Примечания:

1. Припуски на обрезку по ширине указаны без учета величин пропилов.
2. На эскизах b - ширина заготовки на одну деталь; b_1 - ширина многократной заготовки; длина заготовки "в развертке".

Приложение
Справочное

Примеры пользования таблицами 1 - 8 настоящего стандарта

Пример 1



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Определить размеры сосновых пиломатериалов для деталей размерами 3950 x 104 x 28 мм, при влажности 12%, изготавливаемых фрезерованием без фугования и торцовкой.

Допускается частичное непрофрезерование одной из сторон по толщине. Порядок определения указан в табл. 1.

Таблица 1

мм				
Порядок определения размеров пиломатериалов	По толщине	По ширине	По длине	
Номинальные размеры деталей	28	104	3950	
Припуски на фрезерование деталей с двух сторон	на 3,5 (см. табл. 1 настоящего стандарта, группа II, графа 6)	5,0 (см. табл. 1 настоящего стандарта, группа I, графа 14)		
Припуски на торцовку деталей с двух сторон	-	-	45 (см. табл. 3 настоящего стандарта и примечание к табл. 3)	
Размеры пиломатериалов при влажности 12%	31,5	109,0	3995	
Припуски на усушку по ГОСТ 6782.1-75	0,1	0,6	-	
Размеры пиломатериалов при влажности 15%	31,6	109,6	-	
Размеры пиломатериалов по ГОСТ 8486-86	32	110	4000	

Пример 2

Определить размеры березовых заготовок для щита размером 760 x 510 x 32 мм, собранного на гладкую фугу из 10 калиброванных заготовок



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

шириной 51 мм каждая, при влажности древесины 8% по следующей технологии: фрезерование заготовок в двух сторон с предварительным фугованием, фрезерование собранного щита по толщине и опилование по периметру. Порядок определения указан в табл. 2.

Таблица 2

мм				
Порядок определения размеров заготовок	По толщине	По ширине	По длине	
Номинальные детали	размеры 32	51	760	
Припуски на фрезерование деталей с двух сторон	на 5,5 (см. табл. 2 настоящего стандарта, графа 6)	6,0 (см. табл. 2 настоящего стандарта, графа 6)		
Припуски на снятие провесов с двух сторон у собранного щита	2,0 (см. табл. 4 настоящего стандарта, графа 4)	-	-	
Припуски на обрезку и торцовку собранного щита	-	14	25 (см. табл. 4 настоящего стандарта, графа 5)	
Размеры заготовок при влажности 8%	39,5	58,4	785	
Припуски на усушку по ГОСТ 6782.2-75	0,5	0,7	-	
Размеры заготовок при влажности 15%	40	59,1	785	
Размеры заготовок по ГОСТ 7897-83	40	60	800	



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

Пример 3

Определить размеры заготовок из древесины лиственницы для рамки размером 1650 x 1165 x 42 мм при влажности 12%, изготавливаемой по следующей технологии: фрезерование заготовок с предварительным фугованием и торцовкой, фрезерование собранной рамки по толщине и периметру. Ширина брусков рамки 52 мм. При фрезеровании брусков на наружной кромке допускается частичное непрофрезерование. Порядок определения указан в табл. 3.

Таблица 3

мм					
Порядок определения размеров заготовок		По толщине	По ширине	По длине	
Номинальные размеры деталей		42	52	1165, 1650	
Припуски фрезерование деталей с двух сторон	на 6,0 (см. табл. 2 настоящего стандарта, графа 5)	6,5 - 1 = 5,5 (см. табл. 2 настоящего стандарта, графа 5) и примечание к табл. 2)	-	-	
Припуски на снятие провесов с двух сторон у собранной рамки	1,5 (см. табл. 4 настоящего стандарта, графа 9)	5:2 = 2,5 (см. табл. 4 настоящего стандарта, графа 12)	5	5	
Припуски на торцовку деталей с двух сторон	-	-	20	20	
Размеры заготовок при влажности 12%		49,5	60,0	1190 1675	
Припуски на усушку при влажности 15% по ГОСТ 6782.1-75		0,2	0,3	-	
Размеры заготовок при влажности 15%		49,7	60,3	1190 1675	
Размеры заготовок по		49,5	60,0	1200 1700	



Строительство домов

<https://brusmen-doma.ru/>

ГОСТ 9685-61



Пример 4

Определить размеры пакета для склеивания гнутоклееной заготовки царги стула П-образного скругленного профиля с незамкнутым контуром.

Размеры гнутоклееной заготовки для одной царги: длина 935 мм, ширина 46 мм.

Кратность размеров по ширине многократной заготовки на одну деталь - 8. Порядок определения указан ниже.

Припуски на обрезку многократной заготовки: по длине - 65 мм, по ширине - 35 мм (см. [табл. 8](#) настоящего стандарта, [черт. 15](#)).

Ширина пропила, мм - 4,1.

Количество пропилов, шт. - 9.

Длина пакета, мм - $935 + 65 = 1000$.

Ширина пакета, мм - $(46 \times 8) + (4,1 \times 9) + 35 \sim 440$.

(Измененная редакция, Изм. N 1).